



Hetraco B.V.

Werkstofnummer: 2.4633

DIN	NiCr25FeAl	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam	Alloy 602	SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Ni	%Ti	%Zr	%Al	%Cu
min	0	0	0	0	0	24,0		0,1	0,01	1,8	0
max.	0,15	0,5	0,5	0,02	0,01	26,0	Rest	0,2	0,10	2,4	0,1
Element	%Fe	%Y									
min	8,0	0,05									
max.	11,0	0,12									

Beschrijving:

Uitstekende weerstand tegen oxidatie bij hoge temperaturen, zelfs onder wisselende belasting. Goede weerstand tegen corrosie in de carburiserende atmosfeer. Zeer goede sterkte (Rm) waarden tot 1200 °C.

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland