



**Werkstofnummer: 3.0615**

DIN	AlMgSiPb	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

**Opmerking:**

**Chemische Samenstelling:**

Element	%Si	%Fe	%Cu	%Mn	%Mg	%Cr	%Zn	%Ti	%Bi	%Pb	%Al
min	0,60	0	0	0,40	0,60	0	0	0	0	0,40	
max.	1,40	0,50	0,10	1,00	1,00	0,30	0,30	0,20	0,70	2,00	Rest

Element											
min											
max.											

**Beschrijving:**

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.