



Hetraco B.V.

Werkstofnummer: 3.3535

DIN	AlMg3	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

%Mn+%Cr = 0,10-0,60

Chemische Samenstelling:

Element	%Si	%Fe	%Cu	%Mn	%Mg	%Cr	%Zn	%Ti	%Al		
min	0	0	0	0	2,60	0	0	0			
max.	0,40	0,40	0,10	0,50	3,60	0,30	0,20	0,15	Rest		

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland