Werkstofnummer

1.0037

Benamingen

DIN	St 37-2	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	Fe360	SAE	—
Alloy	—	BS	S 235JR
EN	S235JR	AFNOR	E24-2

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Mn	P	S	N
min.	0	0	0	0	0
max.	0,17	1,40	0,045	0,045	0,009

Beschrijving

Ongelegeerd constructiestaal

Fastens every industry
www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.