Werkstofnummer

1.0402

Markering

XK

Benamingen

DIN	C22	ASTM	—
AISI	1020	UNS	G10200
Handelsnaam	C22	SAE	—
Alloy	—	BS	055M15 / 070M20
EN	—	AFNOR	AF42C20 / XC25 / 1C22

Opmerking Cr+Mo+Ni = max. 0,63

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
min.	0,17	0	0,40	0	0	0	0	0
max.	0,24	0,40	0,470	0,045	0,045	0,400	0,10	0,40

Beschrijving

Staal voor bouwen machineonderdelen (4.6 kwaliteit)

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.