Werkstofnummer

1.0460

Benamingen

DIN	C22.8	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	C22.8	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Opmerking Cr+Mo+Ni = max. 0,63

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
min.	0,22	0	0,40	0	0	0	0	0
max.	0,29	0,40	0,70	0,045	0,045	0,40	0,10	0,40

Beschrijving

ongelegeerd-, warmvast kwaliteitsstaal (4.6 / 5.6 kwaliteit)

Fastens every industry
www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.