Werkstofnummer

1.0718

Benamingen

DIN	11SMnPb30 / 9 SMnPb 28	ASTM	≈ A29 / A331 / A510 / A711
AISI	≈ 12 L 13	UNS	G12134
Handelsnaam	11SMnPb30 / 9 SMnPb 28	SAE	≈12L13
Alloy	—	BS	≈ 230M07Pb
EN	10087,10277-3 / DIN1651	AFNOR	≈ A 35 561: 250Pb

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Pb
min.	0	0	0,90	0	0,27	0,20
max.	0,14	0,05	1,30	0,11	0,33	0,35

Mechanische eigenschappen

Dichtheid **7,85**	Rm min **360**	Rm max **570**	Rp 0,2 min **245**
Rp 0,2 max **440**	Minimale rek **6%**	Maximale rek **10%**	

Beschrijving

Automatenstaal met verhoogd loodgehalte

Fastens every industry
www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.