Werkstofnummer

1.1181

Markering

YK

Benamingen

DIN	C35E / Ck35	ASTM	—
AISI	1035 / 1038	UNS	G10350
Handelsnaam	C35E / Ck35	SAE	—
Alloy	—	BS	080M36 / 080A35
EN	—	AFNOR	2C35 / XC32 / XC38H1

Opmerking Cr+Mo+Ni = max. 0,63

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
min.	0,32	0	0,50	0	0	0	0	0
max.	0,39	0,40	0,80	0,035	0,035	0,40	0,10	0,40

Beschrijving

Staal voor gebruik onder druk en hoge temperaturen (tot 350°C).

Fastens every industry
www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.