Werkstofnummer

1.1221

Benamingen

DIN	C60E / Ck60	ASTM	—
AISI	1060 / 1064	UNS	G10600
Handelsnaam	C60E / Ck60	SAE	—
Alloy	—	BS	060A62
EN	—	AFNOR	2C60 / XC60H1

Opmerking Cr+Mo+Ni = max. 0,63

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
min.	0,57	0	0,60	0	0	0	0	0
max.	0,65	0,40	0,90	0,0350	0,0350	0,40	0,10	0,40

Beschrijving

Ongelegeerd Edelbouwstaal

Fastens every industry
www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.