Werkstofnummer

1.3964

Markering
XM19

Benamingen

DIN	X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3	ASTM	—
AISI	—	UNS	S20910
Handelsnaam	Nitronic 50	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Nb	N
min.	0	0	4,00	0	0	20	3,00	15,0	0	0,20
max.	0,03	1,00	6,00	0,0250	0,0100	21,5	3,50	17,0	0,25	0,35

Beschrijving

Niet-magnetisch staal, bestand tegen interkristallijne corrosie en spanningscorrosie, zeewater-bestendig

Fastens every industry
www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.