Werkstofnummer

1.4006

Markering
C1/410/B6

Benamingen

DIN	X10Cr13	ASTM	—
AISI	410	UNS	S41000 / S41001
Handelsnaam	—	SAE	51410
Alloy	—	BS	—
EN	X 10 Cr 13	AFNOR	Z10C13 / X12Cr13

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
min.	0,08	0	0	0	0	11,5	0
max.	0,15	1,00	1,50	0,040	0,030	13,5	0,75

Beschrijving

Chemisch bestendig, Roestvrij staal met <2,5% Ni, zonder Mo, Zonder speciale additieven, martensitisch

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.