Werkstofnummer

1.4021

Markering
B/420

Benamingen

DIN	X20Cr13	ASTM	—
AISI	420A	UNS	S42000
Handelsnaam	—	SAE	51420
Alloy	—	BS	—
EN	X20Cr13	AFNOR	Z20C13

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr
min.	0,16	0	0	0	0	12,0
max.	0,25	1,00	1,50	0,040	0,030	14,0

Beschrijving

Chemisch bestendig, Roestvrij staal met <2,5% Ni, Zonder Mo, Zonder speciale additieven, Zuurbestendig, Warmbehandelbaar, Martensitisch, Polijstbaar

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.