Werkstofnummer

1.4028

Markering
420F

Benamingen

DIN	X30Cr13	ASTM	—
AISI	420	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	X 30 Cr 13	AFNOR	Z33C13 / X30Cr13

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr
min.	0,26	0	0	0	0	12,0
max.	0,35	1,00	1,50	0,040	0,030	14,0

Beschrijving

Chemisch bestendig, Roestvrij staal met <2,5% Ni, Zonder Mo, Zonder speciale additieven, Zuurbestendig, Hardbaar, Martensitisch

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.