Werkstofnummer

1.4313

Markering

BE / CA6-NM

Benamingen

DIN	X5CrNi13-4	ASTM	—
AISI	—	UNS	J91540
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	Z8CD17-01

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	N
min.	0	0	0	0	0	12,0	0,30	3,50	0,020
max.	0,050	0,70	1,50	0,040	0,015	14,0	0,70	4,50	—

Beschrijving

Roestvrij staal met> 2,5% Ni en Mo, Zonder speciale toevoegingen, Medium weerstand tegen corrosie, Warmte behandelbaar, Gemiddeld smeedbaar, Slecht lasbaarheid, Medium verspaanbaar

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.