Werkstofnummer

1.4713

Markering
Sicro8

Benamingen

DIN	X10CrAl7	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	X10CrAl7	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Al
min.	0	0,50	0	0	0	6,00	0,50
max.	0,12	1,00	1,00	0,40	0,015	8,00	1,00

Beschrijving

Wordt algemeen toegepast in de ovenbouw, o.a. Voor plaat, buis en onderdelen van meetinstrumenten

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.