Werkstofnummer

1.4845

Markering
310S

Benamingen

DIN	X12CrNi25-21	ASTM	—
AISI	310S	UNS	S31000
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	X 8 CrNi 25 21	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	N
min.	0	0	0	0	0	24,0	19,0	0
max.	0,10	1,50	2,00	0,045	0,030	26,0	22,0	0,11

Beschrijving

Hittebestendig, zeer goede corrosieweerstand. Laag koolstofhoudend, goede lasbaarheid, Toepassingen in het temperatuurgebied 600-800°C verbrandingskamers, ovenonderdelen, gasturbineonderdelen, warmtewisselaars, etc.

Fastens every industry
www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.