Werkstofnummer

1.4903

Markering
4903

Benamingen

DIN	X10CrMoVNb9-1	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	X 10 CrMoVNb 9-1	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
min.	0,08	0	0,30	0	0	8,5	0
max.	0,12	0,50	0,60	0,025	0,015	9,5	0,40

Element	Mo	V	Nb	Al	Cu	N
min.	0,85	0,18	0,06	0	0	0,03
max.	1,05	0,25	0,10	0,04	0,30	0,07

Beschrijving

Lasbaar

Toepassing: Ketelbouw

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.