Werkstofnummer

1.4913

Markering
VW

Benamingen

DIN	X19CrMoVNbN11-1	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	X 19 CrMoNbVN 11-1	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
min.	0,17	0	0,40	0	0	10,0	0,5
max.	0,23	0,50	0,90	0,025	0,015	11,5	0,8

Element	Ni	B	Nb	Al	B	N
min.	0,2	0,1	0,25	0	0	0,05
max.	0,6	0,3	0,55	0,02	0,015	0,10

Beschrijving

Staal voor gebruik bij druk en hogere temperatuur (tot 580°C).

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.