Werkstofnummer

1.4921

Markering

M

Benamingen

DIN	X19CrMo12-1	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
min.	0,15	0,10	0,30	0	0	11,0	0,80	0
max.	0,23	0,50	0,80	0,045	0,030	12,5	1,20	0,80

Beschrijving

Toepassing: Bouten en moeren voor gebruik bij hoge temperaturen

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.