Werkstofnummer

1.4923

Markering

V

Benamingen

DIN	X22CrMoV12-1	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	X 22 CrMoV 12-1	AFNOR	Z 21 CDV 12

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V
min.	0,18	0	0,40	0	0	11,0	0,80	0,30	0,25
max.	0,24	0,50	0,90	0,025	0,015	12,5	1,20	0,80	0,35

Beschrijving

Toepassing: Reactortechniek, Chemische industrie, Turbinebouw, Drukketels. Voor bedrijfstemperaturen tot 580°C

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.