Werkstofnummer

1.4961

Markering
4961

Benamingen

DIN	X8CrNiNb16-13	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	X 8 CrNiNb 16 13	AFNOR	—

Opmerking %Nb ≥ 10 x %C

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Nb
min.	0,04	0,30	0	0	0	15,0	12,0	0
max.	0,10	0,60	1,50	0,035	0,015	17,0	14,0	1,20

Fastens every industry
www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.