Werkstofnummer

1.5415

Markering

Q

Benamingen

DIN	16Mo3 / 15 Mo 3	ASTM	—
AISI	—	UNS	K11820 / K12020 / K12320
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	16Mo3	AFNOR	15D3 / 16Mo3

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Nb	Cu
min.	0,12	0	0,40	0	0	0	0,25	0	0	0	0
max.	0,20	0,35	0,90	0,025	0,015	0,30	0,35	0,30	0,020	0,010	0,030

Beschrijving

Voor warmvaste flenzen, bochstukken, etc. Maximale gebruikstemperatuur 530°C

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.