Werkstofnummer

1.5662

Markering
5662

Benamingen

DIN	X8Ni9	ASTM	—
AISI	—	UNS	K71340 / K81340
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Mo	Ni	V
min.	0	0	0,30	0	0	0	8,50	0
max.	0,10	0,35	0,80	0,020	0,010	0,10	10,0	0,050

Beschrijving

Voor drukvaten en leidingen met een minimumtemperatuur van -200°C. Ook geschikt voor constructie elementen

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.