Werkstofnummer

1.5680

Markering

KB

Benamingen

DIN	12Ni19	ASTM	—
AISI	—	UNS	K41583
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	12Ni19	AFNOR	12Ni19

Opmerking %Cr+%Cu+%Mo = max. 0,50

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Ni	V
min.	0	0	0,30	0	0	4,75	0
max.	0,15	0,35	0,80	0,020	0,010	5,25	0,05

Beschrijving

Staal voor gebruik bij druk en lagere temperatuur (tot -140°C).

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.