Werkstofnummer

1.6582

Markering

BP

Benamingen

DIN	34CrNiMo6	ASTM	—
AISI	4337 / 4340	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	816M40 / 817M40
EN	34CrNiMo 6	AFNOR	34CrNiMo8 / 35NCD6

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
min.	0,30	0	0,50	0	0	1,30	0,15	1,30
max.	0,38	0,40	0,80	0,035	0,035	1,70	0,30	1,70

Beschrijving

Staal met hogere treksterkte (10.9 kwaliteit)

Fastens every industry

www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80

Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.