Werkstofnummer

1.6909

Markering
AK / 6909

Benamingen

DIN	X5CrMnNiN18-9	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	N
min.	0	0	7,50	0	0	17,0	4,50	0,20
max.	0,07	1,00	9,50	0,045	0,030	19,0	6,50	0,30

Beschrijving

Voor drukvaten en leidingen met een minimumtemperatuur van -195°C. Iets betere corrosie bestendigheid en taaier dan 1.5662

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.