Werkstofnummer

1.7219 mark .KA

Benamingen

DIN	26CrMo4	ASTM	—
AISI	—	UNS	K13047
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
min.	0,22	0	0,50	0	0	0,90	0,15
max.	0,29	0,35	0,80	0,030	0,025	1,20	0,30

Beschrijving

Materiaal voor gebruik bij druk en lagere temperatuur (tot -65°C).

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.