Werkstofnummer

1.7258

Markering

G

Benamingen

DIN	24CrMo5	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
min.	0,2	0,15	0,50	0	0	0,90	0,20
max.	0,28	0,35	0,80	0,030	0,035	1,20	0,35

Beschrijving

Warmvast constructiestaal voor druk en hogere temperatuur (tot 400°C).

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.