Werkstofnummer

1.7335

Markering

R

Benamingen

DIN	13CrMo4-5	ASTM	—
AISI	—	UNS	K11562 / K11757 / K11789 / K12062
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	13CrMo4-5	AFNOR	15CD3.5 / 13CrMo4-5

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Nb	Cu
min.	0,08	0	0,40	0	0	0,70	0,40	0	0	0	0
max.	0,18	0,35	1,00	0,025	0,015	1,15	0,60	0,30	0,020	0,010	0,30

Beschrijving

Toepassingen in de ketelbouw, pijpen, flenzen, plaatmantels, etc. Maximale gebruikstemperatuur 530°C

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.