Werkstofnummer

1.7707

Benamingen

DIN	30CrMoV9	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	30CrMoV9	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V
min.	0,26	0	0,40	0	0	2,30	0,15	0	0,10
max.	0,34	0,40	0,70	0,035	0,035	2,70	0,25	0,60	0,20

Fastens every industry
www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.