Werkstofnummer

1.7709

Markering

GA

Benamingen

DIN	21CrMoV5-7	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	21CrMoV5-7	AFNOR	20 CDV 5.07

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V
min.	0,17	0	0,40	0	0	1,20	0,55	0	0,20
max.	0,25	0,40	0,80	0,030	0,030	1,50	0,80	0,60	0,35

Beschrijving

Warmvast constructiestaal voor druk en hogere temperatuur (tot 540°C).

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.