Werkstofnummer

1.7711

Markering
GB/B16

Benamingen

DIN	40CrMoV47	ASTM	A193-B16
AISI	—	UNS	K14072
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	40CrMoV4-6	AFNOR	42CDV4

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	V	Al
min.	0,36	0	0,45	0	0	0,90	0,50	0,25	0
max.	0,44	0,40	0,85	0,030	0,030	1,20	0,65	0,35	0,015

Beschrijving

Warmvast constructiestaal voor gebruik bij druk en hogere temperaturen (tot 540°C).

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.