Werkstofnummer

1.7729

Markering
7729

Benamingen

DIN	20CrMoVTiB410	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	20CrMoVTiB4-10	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
min.	0,17	0	0,35	0	0	0,90	0,90	0
max.	0,23	0,40	0,75	0,020	0,020	1,20	1,10	0,20

Element	V	Ti	Al	As	B	Cu	Sn
min.	0,60	0,070	0,0150	0	0,0010	0	0
max.	0,80	0,15	0,08	0,020	0,010	0,20	0,020

Beschrijving

Durehete 1055

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.