Werkstofnummer

2.0060

Benamingen

DIN	E-Cu57	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	Cu-ETP	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	Cu	O
min.	99,90	0,005
max.	—	0,040

Beschrijving

elektrolytisch verfijnde zuurstofrijk koper min. 99,9% Cu, een zeer hoge geleidbaarheid voor warmte en elektriciteit, uitstekende vervormbaarheid, extrudability, smeedbaar, matig verspaning, meestal gemaakt van gegoten staven en draden gevormd, voor toepassingen met zeer hoge eisen aan de geleidbaarheid

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.