Werkstofnummer

2.0540

Benamingen

DIN	CuZn35Ni2	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	Cu	Ni	Mn	Al	Zn
min.	58,0	2,0	1,5	0,3	—
max.	61,0	3,0	2,5	1,5	Rest

Fastens every industry
www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.