Werkstofnummer

2.0936

Benamingen

DIN	CuAl10Fe3Mn2	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	Cu	Al	Fe	Mn
min.	—	8,5	2,0	1,5
max.	Rest	11,0	4,0	3,5

Fastens every industry
www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.