Werkstofnummer

2.1030

Benamingen

DIN	CuSn8	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	Cu	Sn	P
min.	—	7,5	0,01
max.	Rest	8,5	0,35

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.