Werkstofnummer

2.1090

Benamingen

DIN	CuSn7Zn4Pb7-C / G-CuSn7ZnPb, GZ- CuSn7ZnPb, GC- CuSn7ZnPb	ASTM	—
AISI	—	UNS	C93200
Handelsnaam	—	SAE	CA 932 B (660)
Alloy	C 93200	BS	—
EN	CC493K / 86501	AFNOR	UE7Z5Pb6

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	Si	P	S	Ni	Cu	Al	Pb	Fe	Zn	Sn	Sb
min.	0	0	0	0	81,0	0	5,0	0	2,0	6,0	0
max.	0,01	0,10	0,10	2,0	85,0	0,01	8,0	0,2	5,0	8,0	0,3

Mechanische eigenschappen

Dichtheid
8,8

Beschrijving

Lagerbrons

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.