Werkstofnummer

2.1525

Benamingen

DIN	CuSi3Mn	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	Cu	Si	Mn
min.	—	2,80	0,50
max.	Rest	3,80	1,30

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.