Werkstofnummer

2.4602

Benamingen

DIN	NiCr21Mo14W	ASTM	—
AISI	—	UNS	N06022
Handelsnaam	Hastelloy C22	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Opmerking %Ni Rest

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	V	W	Co	Fe
min.	0	0	0	0	0	20,0	12,5	0	2,5	0	2,0
max.	0,01	0,08	0,5	0,025	0,015	22,5	14,5	0,35	3,5	2,5	6,0

Beschrijving

Uitstekende algemene weerstand tegen corrosie en putcorrosie, spleetcorrosie, interkristallijne en spanningscorrosie.

Toepassingen: Rookgas ontzwaveling, afvalverbranding, schroef, moer

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.