Werkstofnummer

2.4605

Benamingen

DIN	NiCr23Mo16Al	ASTM	—
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	Alloy 59	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Al	Co	Cu	Fe
min.	0	0	0	0	0	22,0	15,0	—	0,1	0	0	0
max.	0,01	1,0	0,50	0,025	0,015	24,0	16,5	Rest	0,4	0,3	0,5	1,5

Beschrijving

Uitstekende bestendigheid tegen corrosieve media onder oxiderende en reducerende omstandigheden. Uitstekende weerstand tegen minerale zuren, zoals salpeterzuur, fosforzuur, zwavelzuur en zoutzuur, zelfs bij verontreiniging. Zeer hoge metallurgische stabiliteit.

Fastens every industry
www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.