Werkstofnummer

2.4610

Benamingen

DIN	NiMo16Cr16Ti	ASTM	—
AISI	—	UNS	N26455
Handelsnaam	Alloy C4	SAE	—
Alloy	—	BS	NA 45
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Ti	Co	Cu	Fe
min.	0	0	0	0	0	14,0	14,0	—	0	0	0	0
max.	0,01	0,08	1,00	0,025	0,015	18,0	18,0	rest	0,7	2,0	0,5	3,0

Beschrijving

Uitstekende hoge temperatuur stabiliteit. Goede weerstand in een breed scala van corrosieve media, met name onder zeer oxiderende omstandigheden. Uitstekende weerstand tegen spleet, pitting en spanningscorrosie.

Toepassingen: azijnzuur productie, de vervaardiging van meststoffen, de fabricage van pesticiden, schroef, moer

Fastens every industry
www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.