Werkstofnummer

2.4617

Benamingen

DIN	NiMo28	ASTM	—
AISI	—	UNS	N10665
Handelsnaam	Hastelloy B2/B3	SAE	—
Alloy	—	BS	NA 44
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Co	Cu	Fe
min.	0	0	0	0	0	0	26,0	—	0	0	0
max.	0,01	0,08	1,00	0,025	0,015	1,00	30,0	rest	1,0	0,5	2,0

Beschrijving

Toepassingen: Behandeling van zwavelzuur, zoutzuur, fosforzuur, azijnzuur. Fabricage van bouten en moeren

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.