Werkstofnummer

2.4819

Benamingen

DIN	NiMo16Cr15W	ASTM	—
AISI	—	UNS	N10276
Handelsnaam	Hastelloy C276	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
min.	0	0	0	0	0	14,5	15,0
max.	0,010	0,08	1,00	0,020	0,015	16,5	17,0

Element	Ni	V	W	Co	Cu	Fe
min.	—	0	3,00	0	0	4,00
max.	Rest	0,35	4,50	2,50	0,50	7,00

Beschrijving

Uitstekende weerstand tegen putting, spleet-en spanningscorrosie. Uitstekende weerstand tegen vele chemicaliën vooral onder reducerende omstandigheden. Uitstekende weerstand tegen hete, vervuilde minerale en organische zuren, en zeewater

Fastens every industry
www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.