ASTM-specificatie

# A193-B16

## Benamingen

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIN | — | ASTM | A193 B16 |
| AISI | — | UNS | — |
| Handelsnaam | — | SAE | — |
| Alloy | — | BS | — |
| EN | — | AFNOR | — |

**Opmerking** Rm min Afhankelijk van rondmaat

## Chemische samenstelling (gewichts-%)

| Element | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | V | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 0,36 | 0,45 | 0 | 0 | 0,15 | 0,80 | 0,50 | 0,25 | 0 |
| max. | 0,47 | 0,70 | 0,035 | 0,040 | 0,35 | 1,15 | 0,65 | 0,35 | 0,015 |

## Mechanische eigenschappen

Rm min
**690 – 860 N/mm²**



Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.