ASTM-specificatie

A193-B7 / B7M

Benamingen

DIN	—	ASTM	A193 B7 / B7M
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Opmerking Rm min Afhankelijk van rondmaat

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Mn	P	S	Si	Cr	Mo
min.	0,37	0,65	0	0	0,15	0,75	0,15
max.	0,49	1,10	0,035	0,040	0,35	1,20	0,25

Mechanische eigenschappen

Rm min
690 – 860 N/mm²

Fastens every industry
www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.