ASTM-specificatie

A193-B8C / B8CA

Benamingen

DIN	—	ASTM	A193 B8C / B8CA
AISI	347	UNS	S34700
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Co+%Ta
min.	0	0	0	0	0	17,00	9,00	10x%C
max.	0,08	2,00	0,045	0,030	1,00	19,00	12,00	1,10

Mechanische eigenschappen

Rm min
515 N/mm²

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.