ASTM-specificatie

A193-B8M / B8MA / B8M2 / B8M3

Benamingen

DIN	—	ASTM	A193 B8M / B8MA / B8M2 / B8M3
AISI	316	UNS	S31600
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Opmerking Rm min Afhankelijk van klasse en rondmaat

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo
min.	0	0	0	0	0	16,00	10,00	2,00
max.	0,08	2,00	0,045	0,030	1,00	18,00	14,00	3,00

Mechanische eigenschappen

Rm min
515 – 760 N/mm²

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.