ASTM-specificatie

A193-B8S / B8SA

Benamingen

DIN	—	ASTM	A193 B8S / B8SA
AISI	—	UNS	S21800
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	N
min.	0	7,00	0	0	3,50	16,00	8,00	0,08
max.	0,10	9,00	0,060	0,030	4,50	18,00	9,00	0,18

Mechanische eigenschappen

Rm min
655 N/mm²

Fastens every industry
www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.