ASTM-specificatie

A193-B8T / B8TA

Benamingen

DIN	—	ASTM	A193 B8T / B8TA
AISI	321	UNS	S32100
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Opmerking Rm min afhankelijk van rondmaat

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Ti	N
min.	0	0	0	0	0	17,00	9,00	5x(%C+%N)	0
max.	0,08	2,00	0,045	0,030	1,00	19,00	12,00	0,70	0,10

Mechanische eigenschappen

Rm min
690 – 860 N/mm²

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.